

TELJESÍTMÉNY ADATOK



Swietelsky Magyarország Kft.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Ez a dokumentum a Swietelsky Magyarország Kft által gyártott aszfaltkeverékről ad információt a megrendelő részére, a tényleges szállítást megelőzően! Tartalma megtalálható a szállítólevélhez kiadásra kerülő teljesítménynyilatkozaton, de azt nem helyettesíti!

A termék rendeltetési célja: **Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre**

Keverőtelep megnevezése: **Múcsony Keverő**

Keverőtelep címe: **3744 Múcsony, Szelesakna 1.**

Aszfalt típusa: **AC 11 kopó 50/70**

Típusvizsgálat száma: **SW/MU/011/2015**

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékeléséhez és ellenőrzéséhez a gyártó 2+ rendszert alkalmaz.

Az EN 13108-1 harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre az NB 2095 számon bejelentett TLI Zrt. Tanúsító Iroda az EN 13108-21 szabvány szerint, gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatot végzett a 2+ rendszerben, és Üzemi gyártásellenőrzés megfelelési tanusítványt adott ki 2095-CPR-010-3 számon.

Az EN 13108-20 szabvány alapján készült első típusvizsgálat alapján:

Általános + Alapvető előírások

Hézagtartalom	- Maximum	$V_{\max}$ 4,5	$V_{\text{mért}}$ = 4,5%
	- Minimum	$V_{\min}$ 2,5	
Vízérzékenység		$ITSR_{80}$	$ITSR_{\text{mért}}$ = 93%
Tűzveszélyesség:			Cfl Euroosztály
Keverék-hőmérséklet:			140°C-tól 180 °C-ig
Szemeloszlás (áthullott a szitán %-ban)			
	16 mm-es szita		100%
	11,2 mm-es szita		96%
	5,6 mm-es szita		66%
	2 mm-es szita		36%
	0,125 mm-es szita		11%
	0,063 mm-es szita		9,7%
Kötőanyag-tartalom:	$B_{\min}$ 3,0	$B_{\text{mért}}$	= 4,8%
Merevség		$S_{\text{mért}}$	NPD
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás			
Kiskerekes készülékkel: fajlagos nyommélység		PRD_{AIR}	= NPD
Fáradási ellenállás		$\varepsilon_{6\text{-mért}}$	= NPD

Kelt.: Múcsony, 2019.11.20

SWIETELSKY Magyarország Kft.
3744 Múcsony, Szelesakna 1
Aszfaltkeverő

TELJESÍTMÉNY ADATOK



Swietelsky Magyarország Kft.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Ez a dokumentum a Swietelsky Magyarország Kft által gyártott aszfaltkeverékről ad információt a megrendelő részére, a tényleges szállítást megelőzően! Tartalma megtalálható a szállítólevélhez kiadásra kerülő teljesítménynyilatkozaton, de azt nem helyettesíti!

A termék rendeltetési célja: **Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre**

Keverőtelep megnevezése: **Múcsony Keverő**

Keverőtelep címe: **3744 Múcsony, Szelesakna 1.**

Aszfalt típusa: **AC 11 kopó 50/70**

Típusvizsgálat száma: **SW/MU/049/2017**

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékeléséhez és ellenőrzéséhez a gyártó 2+ rendszert alkalmaz.

Az EN 13108-1 harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre az NB 2095 számon bejelentett TLI Zrt. Tanúsító Iroda az EN 13108-21 szabvány szerint, gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatot végzett a 2+ rendszerben, és Üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanusítványt adott ki 2095-CPR-010-3 számon.

Az EN 13108-20 szabvány alapján készült első típusvizsgálat alapján:

Általános + Alapvető előírások

Hézagtartalom	- Maximum	$V_{\max 4,5}$	$V_{\text{mért}} = 4,5\%$
	- Minimum	$V_{\min 2,5}$	
Vízérzékenység		$ITSR_{80}$	$ITSR_{\text{mért}} = 100\%$
Tűzveszélyesség:			Cfl Eurosztyál
Keverék-hőmérséklet:			140°C-tól 180 °C-ig
Szemeloszlás (áthullott a szitán %-ban)			
	16 mm-es szita		100%
	11,2 mm-es szita		96%
	5,6 mm-es szita		66%
	2 mm-es szita		37%
	0,125 mm-es szita		12%
	0,063 mm-es szita		9,3%
Kötőanyag-tartalom:	$B_{\min 3,0}$	$B_{\text{mért}}$	$= 5,1\%$
Merevség		$S_{\text{mért}}$	NPD
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás			
Kiskerekes készülékkel: fajlagos nyommélység		PRD_{AIR}	$= \text{NPD}$
Fáradási ellenállás		$\epsilon_{6-\text{mért}}$	$= \text{NPD}$

Kelt.: Múcsony, 2019.11.20

SWIETELSKY Magyarország Kft.
3744 Múcsony, Szelesakna 1.
Aszfaltkeverő