



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
a 305/2011/EU rendelet és a
275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet alapján



CE jelölés éve:

Tanúsító szervezet: **NB 2095**

TLI
Technológiai,
Laboratóriumi
és Innovációs
Zrt.

H-2030 Érd, Bikszádi út 6.

Tanúsítvány száma: 2095-CPR-010-3

SWIETELSKY Magyarország Kft.
H-1016 Budapest, Mészáros utca 13.

A termék rendeltetési célja: **Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre**
A gyártó neve és címe: **SWIETELSKY Magyarország H-1016 Budapest, Mészáros utca 13. Kft.**
Keverőtelep megnevezése: **Út - 16. FM Aszfaltkeverő, Múcsony**
Keverőtelep és a megbízott képviselő címe: **H-3744 Múcsony, Szeles akna 1.**
Keverőgép típusa: **AMMANN Unibatch UB210**

A terméktípus egyedi azonosító jele (aszfalt típusa): **AC 8 kopó (N) B 50/70**
Az aszfalttermék megfelel az MSZ EN 13108-1 szabvány és az e-ÚT 05.02.11 előírásainak!

Az építési termék első típusvizsgálata alapján igazolt követelményei az EN 13108-20 szerint:

Típusvizsgálat száma: **SW/MU/066/2022**

Utolsó módosítás dátuma: **2022. 03. 10.**

e-ÚT 05.02.11:2018 szerint előírt jellemzők (az MSZ EN 13 108-1:2016 szabvány alapján)	Típusvizsgálat szerint előírt	Teljesítmény	Vizsgálati módszer
Szemmegoszlás, átesett rész, tömeg %			
11,2 mm-es szita	100	100	MSZ EN 12697-1, -2
8 mm-es szita	99	99-8,99+5	MSZ EN 12697-1, -2
4 mm-es szita	67	67±7	MSZ EN 12697-1, -2
2 mm-es szita	47	47±6	MSZ EN 12697-1, -2
1 mm-es szita	30	30±4	MSZ EN 12697-1, -2
0,063 mm-es szitán	10,6	10,6±2	MSZ EN 12697-1, -2
Kötőanyag tartalom, B, %	5,7	5,7±0,5	MSZ EN 12697-1
Szabadhézag-tartalom, V, %	2,2	2,2±1,8	MSZ EN 12697-8, -5, -6 C.1.2, 2x50 ütés
Vízérzékenység, ITSR, %	86	80	MSZ EN 12697-12 2x35 ütés, 15 °C
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás - Fajlagos nyomványúméllység, PRD, % (mm)	NPD	NR	MSZ EN 12697-22 kiskerekű, „B” módszer levegőn, 60 °C
Merevség, S, Mpa	NPD	NR	MSZ EN 12697-26 IT-CY, 20 °C, 124 µs
WTSair_max		NR	MSZ EN 12697-22 kiskerekű, „B” módszer levegőn, 60 °C
Merevség (4PB-PR)		NR	MSZ EN 12697-26 IT-CY, 20 °C, 124 µs
Fáradási ellenállás, ε, microstrain	NPD	NR	MSZ EN 12697-24 4PB-PR: 20 °C, 30 Hz
Fáradás meredekség 1/b		NR	MSZ EN 12697-24 2PB-TR: 20 °C, 30 Hz
Fáradás kezdeti merevség átlaga Somix, S0mix, MPa		NR	MSZ EN 12697-24 2PB-TR: 20 °C, 30 Hz
Az aszfaltkeverék gyártási hőmérséklet max.		180 °C	
Az aszfaltkeverék beépíthetőségének alsó hőmérsékleti határa az e-ÚT 06.03.21 szerint - meleg eljárással beépítve min.		140 °C	
Az aszfaltkeverék beépíthetőségének alsó hőmérsékleti határa az e-ÚT 06.03.21 szerint - mérsékelt meleg beépítve min.		120 °C	

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékeléséhez és ellenőrzéséhez a gyártó 2+ rendszert alkalmaz.

Az MSZ EN 13108-1 harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre az NB 2095 számon bejelentett TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. tanúsító szervezet az EN 13108-21 szabvány szerint, gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatot végzett a 2+ rendszerben, és Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványt adott ki 2095-CPR-010-3 számon.

A Gyártó teljesítménynyilatkozatának aláírására felhatalmazott képviselője: Garamszegi Zoltán

Az üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány az aszfaltkeverő telep vezetőjénél érhető el.

Jelen dokumentum aláírásával a Vevő elfogadja a SWIETELSKY Magyarország Kft. aszfaltkeverő telepeire vonatkozó Általános Szállítási Feltételeket.

Kelt: Múcsony 2022. szeptember
06.

Magyarország Kft.
3744 Múcsony, Szelesakna 1
Aszfaltkeverő